

Техническа спецификация на строителен продукт Хайделберг Материълс Вулкан 6405 Димитровград, България www.heidelbergmaterials.com
21
HMD-02/01
Специално Хидравлично свързващо вещество CONTACT PLUS 30 <i>Специално Хидравлично свързващо вещество за стабилизации на материали, получени при извършване на ремонтни работи по метода „студено рециклиране“, както и специални геотехнически работи в гражданското и пътно строителство</i>
Показатели са оценени в съответствие с БТО-19.3С/2024

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

HMD-02/01

към кантарна бележка №

«kno» / «date»

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Специално Хидравлично свързващо вещество
с търговско наименование **CONTACT PLUS 30**

2. Национални изисквания, приложими за строителния продукт

БТО 19.3С/2024

3. Предвидена употреба/употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата спецификация спецификация:

Специално Хидравлично свързващо вещество за стабилизации на материали, получени при извършване на ремонтни работи по метода „студено рециклиране“, както и специални геотехнически работи в гражданското и пътно строителство

4. Производител:

Хайделберг Материълс Вулкан АД,
6405 Димитровград, България, www.heidelbergmaterials.com

5. Лице за оценяване на съответствието с националните изисквания

„Научноизследователски строителен институт -НИСИ“ ЕООД

6. Декларираните показатели на характеристиките на строителния продукт

Характеристики	Показатели	Метод за изпитване/определяне
CaO + MgO	≥ 45%	БДС EN 196-2
Съдържание на сулфати (като SO ₃)	≤ 4.0 %	
Свободен СаО	≥ 10.0 %	БТО -19.3С, Приложение 1
Финност, изразена като Остатък на сито 90 µm	≤ 20.0 %	БДС EN 196-6
Якост на натиск - 28 дни	≥ 8.0 МПа	БДС EN 196-1 *
Времесвързване	≤ 180 min	БДС EN 196-3, Приложение А
Обемопостоянство	≤ 30 mm	
Съдържание на водоразтворим хром (Cr ⁶⁺)	≤ 2 ppm	БДС EN 196-10 ***

* БДС EN 196-1 се прилага със следните отклонения

- Използва се 270 g вода за замес; Декофриране на пробните тела min след 48 часа, може да се удължи до 7 дни
- До изпитването на пробните тела се съхраняват при температура (20.0 ± 1.0) °C и относителна влажност ≥ 90%

** Пробните тела се водонапиват в парна баня, поставени върху решетка над кипяща вода по БДС 196-3

*** Не се прилага за цименти и смеси съдържащи цимент, които се използват в контролирани, затворени и напълно автоматизирани процеси, при които циментът и смесите, съдържащи цимент се обработват изцяло от машини и при които няма възможност за контакт с кожата. За продукти, съдържащи добавка, която намалява съдържанието на водоразтворим хром Cr 6+ съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006, производителят посочва срока на действие на добавката при спазване на условията за съхранение на цимента. Този срок за цимент в торби е до 3 месеца от датата на опаковане, посочена на опаковката и до 1 месец от датата на продажба на цимент в насипно състояние

7. Характеристиките на строителния продукт имат показатели, съответстващи на декларираните в т. 6

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя, съгласно т.4

Подписано за и от името на производителя от:
Девня, 24.02.2025

Надежда Чанкова
Мениджър Качество