

Техническа спецификация на строителен продукт Хайделберг Матириълс Вулкан 6405 Димитровград, България www.heidelbergmaterials.com
23
HMD-01/02
Специално Хидравлично свързващо вещество CONTACT
<i>Хидравлично свързващо вещество за стабилизации на строителни почви, като стабилизирани почви могат да се използват за теренна основа на насипи, за изграждане на насипното тяло (зони Б и В), на земно легло на пътни настилки (зона А), както и за настилки на горски, селскостопански и други пътища с леко движение</i>
Показатели са оценени в съответствие с БТО-19.3С/2024

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

HMD-01/02

към кантарна бележка №

«kno» / «date»

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Специално Хидравлично свързващо вещество с търговско наименование **CONTACT**

2. Национални изисквания, техническа спецификация, приложими за строителния продукт

БТО 19.3С/2024 издадено от „Научноизследователски строителен институт-НИСИ“ ЕООД

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Хидравлично свързващо вещество за стабилизации на строителни почви, като стабилизирани почви могат да се използват за теренна основа на насипи, за изграждане на насипното тяло (зони Б и В), на земно легло на пътни настилки (зона А), както и за настилки на горски, селскостопански и други пътища с леко движение

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

Хайделберг Матириълс Вулкан АД,
6405 Димитровград, България,
www.heidelbergmaterials.com

5. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (протоколи от изпитване)

„Научноизследователски строителен институт -НИСИ“ ЕООД

6. Декларираните показатели на характеристиките на строителния продукт

Характеристики	Показатели	Метод за изпитване/определяне
CaO + MgO	≥ 45%	БДС EN 196-2
Съдържание на сулфати (като SO ₃)	≤ 4.0 %	
Свободен CaO	≥ 15.0 %	БТО -19.3С, Приложение 1
Финност, изразена като Остатък на сито 90 μm	≤ 20.0 %	БДС EN 196-6
Якост на натиск - 28 дни	≥ 5.0 MPa	БДС EN 196-1*
Времесвързване	≤ 120 min	БДС EN 196-3, Приложение А
Обемопостоянство	≤ 30 mm	БДС EN 196-3**
Съдържание на водоразтворим хром (Cr ⁶⁺)	≤ 2 ppm	БДС EN 196-10 ***

* БДС EN 196-1 се прилага със следните отклонения

- Използва се 270 g вода за замес ; Декофриране на пробните тела min след 48 часа, може да се удължи до 7 дни
- До изпитването на пробните тела се съхраняват при температура (20.0 ± 1.0) °C и относителна влажност ≥ 90%

** Пробните тела се водонапиват в парна баня, поставени върху решетка над кипяща вода по БДС 196-3

*** Не се прилага за цименти и смеси съдържащи цимент, които се използват в контролирани, затворени и напълно автоматизирани процеси, при които циментът и смесите, съдържащи цимент се обработват изцяло от машини и при които няма възможност за контакт с кожата. За продукти, съдържащи добавка, която намалява съдържанието на водоразтворим хром Cr 6+ съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006, производителят посочва срока на действие на добавката при спазване на условията за съхранение на цимента. Този срок за цимент в торби е до 3 месеца от датата на опаковане, посочена на опаковката и до 1 месец от датата на продажба на цимент в насипно състояние

7. Характеристиките на строителния продукт имат показатели, съответстващи на декларираните в т. 6

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя, съгласно т.4

Подписано за и от името на производителя от:
Девня, 22.07.2026

Надежда Чанкова
Мениджър Качество

