

Техническа спецификация на строителен продукт Хайделберг Матириълс Девня Индустириална зона, 9160, Девня, България www.heidelbergmaterials.com
18
HMD-11/03
Специално Хидравлично свързващо вещество за стабилизации CONTACT PLUS 30
<i>Специално Хидравлично свързващо вещество за стабилизации на материали, получени при извършване на ремонтни работи по метода „студено рециклиране“, както и специални геотехнически работи в гражданското и пътно строителство</i>
Показатели са оценени в съответствие с БТО-19.3С/2024

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

HMD-11/03

към кантарна бележка №

«kno» / «date»

- Уникален идентификационен код на типа продукт: Специално Хидравлично свързващо вещество за стабилизации с търговско наименование **CONTACT PLUS 30**
- Национални изисквания, техническа спецификация, приложими за строителния продукт **БТО 19.3С/2024** издадено от „Научноизследователски строителен институт -НИСИ“ ЕООД
- Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя: *Специално Хидравлично свързващо вещество за стабилизации на материали, получени при извършване на ремонтни работи по метода „студено рециклиране“, както и специални геотехнически работи в гражданското и пътно строителство*
Хайделберг Матириълс Девня АД,
Индустириална зона, 9160, Девня, България,
www.heidelbergmaterials.com
- Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:
- Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (протоколи от изпитване) „Научноизследователски строителен институт - НИСИ“ ЕООД
- Декларираните показатели на характеристиките на строителния продукт

Характеристики	Показатели	Метод за изпитване/определяне
CaO + MgO	≥ 45%	БДС EN 196-2
Съдържание на сулфати (като SO ₃)	≤ 4.0 %	
Свободен CaO	≥ 10.0 %	БТО -19.3С, Приложение 1
Финност, изразена като Остатък на сито 90 µm	≤ 20.0 %	БДС EN 196-6
Якост на натиск - 28 дни	≥ 8.0 МПа	БДС EN 196-1 *
Времевързване	≤ 180 min	БДС EN 196-3, Приложение А
Обемопостоянство	≤ 30 mm	БДС EN 196-3 **
Съдържание на водоразтворим хром (Cr ⁶⁺)	≤ 2 ppm	БДС EN 196-10 ***

* БДС EN 196-1 се прилага със следните отклонения

- Използва се 270 g вода за замес ; Декофриране на пробните тела min след 48 часа, може да се удължи до 7 дни
- До изпитването на пробните тела се съхраняват при температура (20.0 ± 1.0) °C и относителна влажност ≥ 90%

** Пробните тела се водонапиват в парна баня, поставени върху решетка над кипяща вода по БДС 196-3

***Не се прилага за цименти и смеси съдържащи цимент, които се използват в контролирани, затворени и напълно автоматизирани процеси, при които циментът и смесите, съдържащи цимент се обработват изцяло от машини и при които няма възможност за контакт с кожата. За продукти, съдържащи добавка, която намалява съдържанието на водоразтворим хром Cr⁶⁺ съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006, производителят посочва срока на действие на добавката при спазване на условията за съхранение на цимента. Този срок за цимент в торби е до 3 месеца от датата на опаковане, посочена на опаковката и до 1 месец от датата на продажба на цимент в насипно състояние

7. Характеристиките на строителния продукт имат показатели, съответстващи на декларираните в т. 6

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя, съгласно т.4

Подписано за и от името на производителя от:
Девня, 22.07.2026

Надежда Чанкова
Мениджър Качество

