

Техническа спецификация на строителен продукт Хайделберг Материълс Девня Индустриална зона, 9160, Девня, България www.heidelbergmaterials.com
18
HMD-12/02
Специално Хидравлично свързващо вещество за стабилизации CONTACT PLUS 50
<i>Специално Хидравлично свързващо вещество за стабилизации на материали, получени при извършване на ремонтни работи по метода „студено рециклиране“, както и специални геотехнически работи в гражданското и пътно строителство</i>
Показатели са оценени в съответствие с БТО-19.3С/2024

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

HMD-12/02

към кантарна бележка №

«kno» / «date»

- Уникален идентификационен код на типа продукт: Специално Хидравлично свързващо вещество за стабилизации с търговско наименование **CONTACT PLUS 50**
- Национални изисквания, техническа спецификация, приложими за строителния продукт **БТО 19.3С/2024** издадено от „Научноизследователски строителен институт -НИСИ“ ЕООД
- Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя: *Специално Хидравлично свързващо вещество за стабилизации на материали, получени при извършване на ремонтни работи по метода „студено рециклиране“, както и специални геотехнически работи в гражданското и пътно строителство*
- Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство: **Хайделберг Материълс Девня АД**,
Индустриална зона, 9160, Девня, България,
www.heidelbergmaterials.com
- Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (протоколи от изпитване) „Научноизследователски строителен институт -НИСИ“ ЕООД
- Декларираните показатели на характеристиките на строителния продукт

Характеристики	Показатели	Метод за изпитване/определяне
СаО + MgO	$\geq 50\%$	БДС EN 196-2
Съдържание на сулфати (като SO ₃)	$\leq 4.0 \%$	
Свободен СаО	$\geq 10.0 \%$	БТО -19.3С, Приложение 1
Финност, изразена като Остатък на сито 90 μm	$\leq 10.0 \%$	БДС EN 196-6
Якост на натиск - 7 дни 28 дни	$\geq 7.0 \text{ MPa}$ $\geq 15.0 \text{ MPa}$	БДС EN 196-1 *
Времесвързване	$\geq 60 \text{ min}$	БДС EN 196-3, Приложение А
Обемопостоянство	$\leq 30 \text{ mm}$	БДС EN 196-3 **
Съдържание на водоразтворим хром (Cr ⁶⁺)	$\leq 2 \text{ ppm}$	БДС EN 196-10 ***

* БДС EN 196-1 се прилага със следните отклонения

- Използва се 270 g вода за замес ; Декофриране на пробните тела min след 48 часа, може да се удължи до 7 дни
- До изпитването на пробните тела се съхраняват при температура (20.0 $\pm$ 1.0) °C и относителна влажност $\geq 90\%$

** Пробните тела се водонапиват в парна баня, поставени върху решетка над кипяща вода по БДС 196-3

*** Не се прилага за цименти и смеси съдържащи цимент, които се използват в контролирани, затворени и напълно автоматизирани процеси, при които циментът и смесите, съдържащи цимент се обработват изцяло от машини и при които няма възможност за контакт с кожата. За продукти, съдържащи добавка, която намалява съдържанието на водоразтворим хром Cr 6+ съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006, производителят посочва срока на действие на добавката при спазване на условията за съхранение на цимента. Този срок за цимент в торби е до 3 месеца от датата на опаковане, посочена на опаковката и до 1 месец от датата на продажба на цимент в насипно състояние

7. Характеристиките на строителния продукт имат показатели, съответстващи на декларираните в т. 6

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя, съгласно т.4

Подписано за и от името на производителя от:
Девня, 22.07.2026

Надежда Чанкова
Мениджър Качество

